



220020349451



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2022(G)06169

样品名称 聚氯乙烯 (PVC-U) 实壁螺旋管

委托单位 潍坊派康塑料科技有限公司

检验类别 抽样检验 (型式检验)

国家化学建筑材料测试中心 (材料测试部)
中国石油化工股份有限公司北京化工研究院





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(G)06169

共 2 页 第 1 页

委托单位	潍坊派康塑料科技有限公司	检验类别	抽样检验 (型式检验)
生产单位*	潍坊派康塑料科技有限公司	生产日期*	2022.02.20
样品名称*	聚氯乙烯 (PVC-U) 实壁螺旋管	注册商标*	派康 Palconn
样品规格*	d _n 110	样品外观	白色
抽样基数	10000m	样品标识	G-202204075
抽样数量	8m	产品批号*/ 产品编号*	/
封样地点	潍坊派康塑料科技有限公司成品库	委托日期	2022.04.15
封样单位	潍坊市产品质量检验所	封样日期	2022.04.08
检验结论	所检管材根据委托单位要求的检验项目及相应标准进行检验, 并按照 GB/T 5836.1-2018 “建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材” 进行判定, 所检结果符合标准规定要求。(详见第 2 页)		
备 注	/		



批准: 杨红浩

审核: 潘颖



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(G)06169

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检验结果	单项判定	检验方法
1	外观	管材内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。	通过	符合	目测
2	颜色	管材一般为白色或灰色, 其他颜色由供需双方协商确定。	白色	符合	
3	规格尺寸, mm	$110.0 \leq \text{外径} \leq 110.3$ $3.2 \leq \text{壁厚} \leq 3.8$	110.3 3.5	符合	GB/T 5836.1-2018 7.3
4	弯曲度, %	≤ 0.5	0.1	符合	QB/T 2803-2006
5	密度, kg/m ³	1350~1550	1483	符合	GB/T 5836.1-2018 7.4
6	维卡软化温度, °C	≥ 79	81.7	符合	GB/T 5836.1-2018 7.5
7	纵向回缩率, %	≤ 5	4.4	符合	GB/T 5836.1-2018 7.6
8	拉伸屈服应力, MPa	≥ 40.0	44.1	符合	GB/T 5836.1-2018 7.7
9	断裂伸长率, %	≥ 80	144	符合	GB/T 5836.1-2018 7.8
10	落锤冲击试验 (0°C)	TIR $\leq 10\%$	通过	符合	GB/T 5836.1-2018 7.9
11	铅限量, mg/kg	≤ 200	未检出	符合	GB/T 5836.1-2018 7.11

注1: 铅的检出限为1mg/kg。

注2: 委托单位提供以下信息—管材不含铅。

注3: 第1~10项检验项目的试验地点为通州分场所, 第11项检验项目的试验地点为朝阳分场所。

主检: 吴孝翰 游欢 李玉娥

北京化工大学
材料检测中心
测试部
检测专用章

